



深圳市力達創新科技有限公司 SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD



中國國家高新技術企業

ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C

TEL: +86-755-82883586

FAX: +86-755-82883596

TEL: +886-2-26591840

FAX: +886-2-87975545

http://www.qantech.com

E-MAIL : qanta@qantech.com

MSK 印花胶MR-3001AB

产品说明:

MR-3001AB 是一种粘度低、排泡性好的双组份液体硅橡胶。

产品特点:

1. 有 Rubber-Like 的手感与弹性并可运用在弹性布上。
2. 可提升涂布后撕裂强度，具防水及耐水洗之特性。
3. 具耐高温（可使用熨斗整烫）与抗寒等特性。
4. 表面不回黏、不沾污特性及拥有良好的止滑效果。

产品性能:

硫化前:

项目	使用工具	指标	
外观	目视	透明	
主剂粘度 (pa. s)	粘度计	250	
操作时间 (h, 25°C)	目视	8-12	
硫化条件	-	比例	10: 1
		固化条件	120 ~ 150 °C × 2 ~ 4 mins
填料目数 (mesh)	-	80-120	

硫化后:

项目	使用工具	指标
硬度 (ShoreA)	硬度计	40
比重 (g/cm ³ 23± 2°C)	分析天平称	1.075-1.100
拉伸强度 (MPa)	电子万能试验机	5.7
抗撕强度 (KN/M)	电子万能试验机	18
伸长 (%)	电子万能试验机	≥ 300
线收缩率%	电子万能试验机	2.1 ~ 2.6
压缩永久变形%	压缩变形仪	≤ 90
回弹性%	回弹性试验机	≥ 65 %

其他说明:



深圳市力達創新科技有限公司 SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD



中國國家高新技術企業

ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C

TEL: +86-755-82883586

FAX: +86-755-82883596

TEL: +886-2-26591840

FAX: +886-2-87975545

<http://www.qantech.com>

E-MAIL : qanta@qantech.com

1. Rubber-like 的手感会因涂布厚度增加而增加。
2. 接着強度的高低會因涂布厚度与基材种类不同而有差异。
3. 本产品不具再涂性(意指涂布后无法再涂布其他树脂), 但产品本身可以作二次涂布。
4. 本产品可添加油性染料或顏料混合后直接进行涂布加工, 惟须注意顏色分散效果。
5. 透明胶印会有气泡产生, 属正常现象; 色膏添加后, 气泡可被覆盖。
6. 本产品适用于任何针织长短纤布种、平织短纤亦可。
7. 本产品请勿放在潮湿地区, 或暴露在高溫下, 一般保存期限为 1 年。