

MSK-Y-21 缩水剂

产品介绍

MSK-Y-21 缩水膏能提高硅橡胶硫化后的收缩率，可有效改善各种原因造成的尺寸偏大、偏长现象。建议适用 MSK-Y-21 缩水膏的硅胶，邵氏硬度在 55°以下。

成份：

- A、硅聚合物
- B、缩水剂

添加比例：视产品尺寸和硅胶硬度而定期。

推荐比例：产品重量的 1.0%~1.5% 。

外观：透明膏状

包装：20kg / 每桶

保存期限：

不拆密封桶的情况下可存放六个月

贮存方法：

贮存场所严禁明火，远离热源，防止静电，应有良好的通风，室温宜在 25℃以下，10℃以上存贮；大量存放该产品时，严禁产品接触还原剂、铁锈、重金属离子及酸、碱性物质和易燃性材料。

使用说明：

MSK-Y-21 缩水膏使用比例及适用硅胶硬度 35°~55°胶片尺寸为长 8cm，宽 4cm，厚 0.2~0.3cm。

0.8%时约为 0.35mm~0.40mm	1.6%时约为 0.70mm~0.80mm
1.2%时约为 0.50mm~0.60mm	1.8%时约为 0.80mm~0.90mm
1.4%时约为 0.60mm~0.70mm	2.0%时约为 0.90mm~1.00mm

以上所能缩之胶片比例必须以 200°C×2h 二次加硫为标准。